Prohlášení o vlastnostech č. 06/CPR/2026

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

CE
1020
22

1. Identifikační kód výrobku: **UHK 0/32**
2. Druh stavebního výrobku:
   Umělé hutné kamenivo UHK – drcené kamenivo z vysokopecní vzduchem chlazené strusky frakce 0/32
3. Zamýšlená použití:
   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
4. Výrobce: **DestroKladno s.r.o. Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice , IČ: 066 65 624**
5. Zplnomocněný zástupce: -
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **2+**
7. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební v Praze, s.p., oznámený subjekt č. 1020**
8. Evropské technické posouzení: **Nebylo vydáno**
9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	**Vlastnosti** (vztahující se k použití podle) **ČSN EN 13242+A1:2008**	**Harmonizované technické specifikace**
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		**ČSN EN 13242+A1:2008**
- Frakce kameniva	**0/32**	
- Zrnitost	G_A85	
- Kategorie pro toleranci zrnitosti HK	GT_A10	
- Typická zrnitost směsi kameniva	Síto 31,5 = 94 % hm. ± 5 %	
	Síto 16 = 70 % hm. ± 10 %	
	Síto 0,063 = 6 % hm. ± 3 %	
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index	NPD	
- Objemová hmotnost ρ_a	2,550 Mg/m^3	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f_{10}	
- Kvalita jemných částic	SE_4 55	
Odolnost proti drcení		
- Odolnost proti drcení metodou Los Angeles	LA_{25}	
Odolnost proti otěru		
- Odolnost proti otěru	NPD	
Složky/Obsah		
- Chloridy	≤ 0,025 % hm.	
- Sírany rozpustné v kyselině	$AS_{2,3}$	
- Celková síra	S_2	
Nasákavost		
- Nasákavost	WA_{24} 6$_{\text{Deklarovaná}}$	
Nebezpečné látky		
- Emise přírodních radionuklidů	Index ≤ 1,0	
- Uvolňování těžkých kovů a polyar. uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F_4	
- Zkouška síranem hořečnatým	NPD	
Objemová stálost		
- Smršťování při vysychání	NPD	
- Rozpadavost v autoklávu	0,7	
- Silikátový rozpad	0,0	
- Železnatý rozpad	0,0	

DESTRO
DestroKladno s.r.o.
Sýkořice 216, 270 24
www.destro.cz
IČO: 06665624
DIČ: CZ06665624

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v b. 1. a 2. jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností v b. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v b. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Sýkořici 2. 2. 2026	Jméno: Radek Karas, výrobní ředitel	Podpis: