# Prohlášení o vlastnostech č. 05/CPR/2026

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

CE
1020
22

1. Identifikační kód výrobku: **UHK 32/63**
2. Druh stavebního výrobku:
   **Umělé hutné kamenivo UHK – drcené kamenivo z vysokopecní vzduchem chlazené strusky frakce 32/63**
3. Zamýšlená použití:
   **Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**
   **Kamenivo do betonu**
4. Výrobce: **DestroKladno s.r.o. Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice , IČ: 066 65 624**
5. Zplnomocněný zástupce: -
6. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): **2+**
7. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební v Praze, s.p., oznámený subjekt č. 1020**
8. Evropské technické posouzení: **Nebylo vydáno**
9. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnosti (vztahující se k použití podle) | | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|---|
| | ČSN EN 12620+A1:2008 | ČSN EN 13242+A1:2008 | |
| **Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost** | | | |
| - Frakce kameniva | **32/63** | | |
| - Zrnitost | $G_C$ 85/20 | $G_C$ 85-15 | |
| - Kategorie pro toleranci zrnitosti HK | - | $GT_C25/15$ | |
| - Propad na středním sítě HK s D/d ≥ 2 | - | 40 % hm. ± 15 % | |
| - Tvar zrn HK – tvarový index | $SI_{15}$ | $SI_{20}$ | |
| - Procentní podíl drcených a lámaných zrn | - | $C_{90/3}$ | |
| - Objemová hmotnost prd | 2,300 Mg/m$^3$ | | |
| **Čistota** | | | |
| - Obsah schránek živočichů | NPD | - | |
| - Obsah jemných částic | $f_{1,5}$ | $f_2$ | |
| **Odolnost proti drcení** | | | |
| - Odolnost proti drcení metodou Los Angeles | $LA_{25}$ | $LA_{25}$ | |
| **Odolnost proti otěru/ohladitelnosti** | | | |
| - Odolnost proti ohladitelnosti | $PSV_{56}$ | - | |
| **Složky/Obsah** | | | |
| - Chloridy | ≤ 0,025 % hm. | - | |
| - Sírany rozpustné v kyselině | $AS_{2,3}$ | $AS_{2,3}$ | **ČSN EN 12620+A1:2008** **ČSN EN 13242+A1:2008** |
| - Celková síra | $S_2$ | $S_2$ | |
| - Obsah lehkých znečišťujících částic | $m_{LPC}0,1$ | - | |
| **Nasákavost** | | | |
| - Nasákavost | ≤ 4,0 % hm. | $WA_{24}$ 4$_{Deklarovaná}$ | |
| **Nebezpečné látky** | | | |
| - Emise přírodních radionuklidů | Index ≤ 1,0 | NPD | |
| - Uvolňování těžkých kovů a polyar. uhlovodíků | NPD | NPD | |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek | NPD | NPD | |
| **Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování** | | | |
| - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | $F_4$ | $F_4$ | |
| - Zkouška síranem hořečnatým | NPD | NPD | |
| **Objemová stálost** | | | |
| - Smršťování při vysychání | NPD | - | |
| - Rozpadavost v autoklávu | 0,7 | 0,7 | |
| - Silikátový rozpad | 0,0 | 0,0 | |
| - Železnatý rozpad | 0,0 | 0,0 | |
| **Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci** | | | |
| - Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci | ASTM - NPD | - | |
| | ČSN - NPD | - | |
| | D, S - NPD | - | |

DESTRO
DestroKladno s.r.o.
Sýkořice 216, 270 24
www.destro.cz
IČO: 06665624
DIČ: CZ06665624

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v b. 1. a 2. jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností v b. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v b. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

| V Sýkořici 2. 2. 2026 | Jméno: Radek Karas, výrobní ředitel | Podpis: Karas |
|---|---|---|